



CICLO APPLICATIVO 3 2018



Antimuffa muro interno

Trattamento con curativi, preventivi ed idropittura anti-muffa

PREPARAZIONE DEL FONDO

- MURO NUOVO: l'intonaco e la rasatura devono essere ben asciutti e non presentare segni di umidità.
- MURO GIÀ TRATTATO: verificare bene l'aderenza della pittura esistente, nel caso ci siano rigonfiamenti, crepe o parti non ben aderenti eliminare il tutto con un raschietto e ripristinare con intonaco e rasatura della stessa natura e aspetto di quella vecchia.
- MURI SPORCHI O MOLTO POLVEROSI: vanno aspirati o puliti con spugna umida.
- MACCHIE DI NICOTINA: Muri che presentino evidenti macchie di nicotina dovute al fumo di sigaretta vanno precedentemente trattati con un fondo isolante anti-fumo che non permetterà la solubilizzazione della sostanza, prima di applicare i prodotti Solas. In caso contrario le macchie penetreranno nella pittura e saranno visibili.

PRIMA FASE

- Spruzzare **Uffa! M32 Solas** sul muro e lasciare agire per qualche minuto, pulire la zona interessata dalla presenza di muffe con una spugna umida e avendo cura di risciacquare la spugna sotto acqua corrente ad ogni passaggio per evitare la ri-deposizione delle spore sul muro; al termine della pulizia lasciare asciugare.
Applicare la soluzione di **Sali antimuffa L11 Solas** con un pennello e lasciare asciugare.
- CICLO PREVENTIVO (Muro nuovo)
Applicare la soluzione di **Sali antimuffa L11 Solas** con un pennello e lasciare asciugare.

SECONDA FASE

Dopo 4/8 ore dalla prima fase.

Applicare sempre **Fissante M10 Solas** diluito 1:2 con acqua (1 L di Fissante in 2 L di acqua) su tutta la superficie evitando la formazione di gocce e colature sulla muratura. Su muro a gesso applicare solamente con rullo a pelo corto evitando di ripassare più volte sulla stessa zona. Attenzione: le zone con rasature e stucature nuove vanno comunque trattate con **Fissante M10 Solas**.

TERZA FASE

Applicare una mano di idropittura anti-muffa pronta all'uso **Potente M06 Solas** a rullo o pennello, non occorre diluizione. Coprire omogeneamente la superficie effettuando l'applicazione da spigolo a spigolo senza interruzioni. Per colorare in tinta pastello aggiungere a **Potente M06** la quantità voluta di **Puro colore M04 Solas**, non è possibile ottenere tinte piene con questa idropittura.

In alternativa è possibile ricevere latte già colorate nella tinta desiderata scegliendola dalla mazzetta NCS Solas 305 tinte ed ordinando una colorazione direttamente in azienda utilizzando la mail clienti@solasnet.it.

QUARTA FASE

Dopo 4/8 ore dalla prima mano: procedere con la seconda mano da applicare con le stesse modalità di quella precedente.

Solo se necessario: generalmente due mani sono sufficienti per un risultato eccellente. In casi particolari di fondi non omogenei o per la copertura di pareti precedentemente dipinte colori scuri può essere necessaria una terza mano. Dopo 12 ore dall'applicazione della seconda mano di **Potente M06 Solas** verificare l'eventuale necessità di una terza mano da applicare con le stesse modalità di quelle precedenti.

NOTA BENE

1. L'applicazione delle non va effettuata con temperature inferiori ai 10°C.
2. Eventuali danni su pareti colorate richiedono la tinteggiatura da spigolo a spigolo.

VOCE DI CAPITOLATO

Il ciclo prevede 4 mani e per l'esecuzione occorrono 2 giorni.

Preparare il supporto da trattare eliminando eventuali tracce di muffa con l'utilizzo di un sanificante del tipo **Uffa! M32 Solas** ed applicando una mano di soluzione preventiva e di mantenimento tipo **Sali antimuffa L11 Solas**. Una volta asciugata la superficie, applicare 1 mano di fondo alle resine vegetali con resa di circa 20 mq/L tipo **Fissante M10 Solas**. Dopo 8 ore applicare due mani di idropittura anti-muffa **Potente M06 Solas** a distanza di 4/8 ore l'una dall'altra. Tutti i prodotti usati saranno privi di resine acriliche, viniliche, alchidiche di origine petrolchimica, poliuretaniche e isoalifati. Nelle schede tecniche di tutti i prodotti compare la dichiarazione totale delle materie prime.

Leggere attentamente le schede tecniche dei singoli prodotti prima di iniziare l'applicazione.

Solas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda applicativa è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente annulla automaticamente la precedente. La scheda applicativa è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.