



PRODOTTI SPECIALI

Scheda tecnica Sali antimuffa L11

Giugno 2019



Sali antimuffa L11

Prodotto antimuffa a base di sostanze naturali.

Per prevenire il rischio di comparsa di muffe.

IMPIEGO

- Applicabile su muro legno e altri tipi di superficie (previa prova).
- Non applicare a temperature inferiori ai 10°C.

CARATTERISTICHE

ASPETTO

Solido granulare.

AZIONE

Previene la formazione e la ricomparsa di muffe su muro e legno.

Test di laboratorio esterno resistenza del ciclo nei confronti di *Aspergillus brasiliensis*: **0+** Nessun micelio sulla superficie del provino.




Fig. 1 – Incubazione dopo 7 giorni.

A sinistra: disco in carta non trattato, si ha crescita di muffa nera su tutta la superficie della piastra.

Al centro ed a destra: disco trattato con ciclo antimuffa Solas; nessuna crescita di muffa nera sul provino in carta da filtro né oltre il bordo del provino.

RESA

Circa 100-200 mq con 1 Kg di Sali antimuffa, che corrispondono a circa 10-20 mq/litro di soluzione, la resa varia in base all'assorbimento del supporto.

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Sali antimuffa naturali attivati.

ESENTE DA: resine acriliche, viniliche, alchidiche di origine petrolchimica, da poliuretani, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

- **CICLO CURATIVO PER MURO** già interessato dalla presenza di muffe:
 1. pulire la zona interessata dalla presenza di muffe con una spugna umida e **Uffa M32 Solas** e lasciare asciugare;
 2. applicare la soluzione di **Sali antimuffa L11** con un pennello e lasciare asciugare;

neo SOLAS SRL società unipersonale – Sede Legale e Amministrativa
Via Regina 16 I-23870 Cernusco L.ne (Lc)

Cod.Fisc. – P.Iva - Iscrizione al Registro Imprese di Lecco n. IT 03858220134

Iscrizione REA C.C.I.A.A. di Lecco nr. LC-402005 Cap. Soc. Euro 10.000,00 I.V. Pec neosolas@legalmail.it

Sito internet: www.vernicinaturali.it e-mail: clienti@solasnet.it Tel: (+39)039.928.46.87 fax: (+39)039.990.50.63



PRODOTTI SPECIALI

Scheda tecnica Sali antimuffa L11

Giugno 2019



3. Applicare l'idropittura antimuffa **Potente M06 Solas** tal quale senza diluizione oppure una qualsiasi idropittura Solas utilizzando come diluizione la soluzione di **Sali antimuffa L11** in sostituzione dell'acqua.
- **CICLO PREVENTIVO PER MURO** per muro nuovo in locali soggetti allo sviluppo di muffe:
 1. applicare la soluzione di **Sali antimuffa L11** con un pennello e lasciare asciugare;
 2. Applicare l'idropittura antimuffa **Potente M06 Solas** o una qualsiasi idropittura Solas utilizzando come diluizione la soluzione di **Sali antimuffa L11** in sostituzione dell'acqua.
 - **SU LEGNO:**
 1. se il legno presenta muffe pulire la zona interessata con una spugna umida e **Uffa M32 Solas** e lasciare asciugare.
 2. applicare la soluzione di **Sali antimuffa L11** con un pennello e lasciare asciugare; eliminare eventuali eccessi post asciugatura.
 3. Applicare il **ciclo Solas per legno** prescelto, stendere almeno una mano di finitura PLUS, due mani se in esterni.

DILUIZIONE

Sali antimuffa Kg	Acqua L	Sufficiente per circa
0.5 Kg	5	50-100 mq
1 Kg	10	100-200 mq
3 Kg	30	300-600 mq

Si otterrà una soluzione lattiginosa e dall'odore caratteristico che potrà essere utilizzata sia a livello preventivo che curativo. Le confezioni dovranno preferibilmente essere utilizzate nella loro interezza o, nel caso di utilizzo parziale, agitate molto bene prima dell'uso per garantire l'uniformità della composizione e quindi l'efficacia del trattamento.

CONSERVAZIONE

Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato dall'irraggiamento solare ed a temperature non inferiori ai 5°/7°C si conserva per almeno 2 anni.

PULIZIA ATTREZZI

Acqua e sapone.

AVVERTENZE

Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltite secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto.

Fra di pericolo (H): • Provoca grave irritazione oculare. • Provoca irritazione cutanea. Per maggiori indicazioni si veda scheda di sicurezza. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

CONFEZIONI

0.5 Kg - 1 Kg - 3 Kg

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

neo SOLAS SRL società unipersonale – Sede Legale e Amministrativa
Via Regina 16 I-23870 Cernusco L.ne (Lc)

Cod.Fisc. – P.Iva - Iscrizione al Registro Imprese di Lecco n. IT 03858220134

Iscrizione REA C.C.I.A.A. di Lecco nr. LC-402005 Cap. Soc. Euro 10.000,00 I.V. Pec neosolas@legalmail.it

Sito internet: www.vernicinaturali.it e-mail: clienti@solasnet.it Tel: (+39)039.928.46.87 fax: (+39)039.990.50.63



PRODOTTI SPECIALI

Scheda tecnica Sali antimuffa L11

Giugno 2019



pH una volta sciolto in acqua

circa 5

Solas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.